

عنوان فارسی مقاله :

روش تست استاندارد برای تغییرات بعدی پلاستیک ها تحت شرایط سرویس شتابی

عنوان انگلیسی مقاله :

Standard Test Method for Linear Dimensional Changes of Plastics Under Accelerated Service Conditions



توجه !

این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.

## 7. Test Specimens

7.1 The test specimens shall be similar to those prescribed in Practice D 756 with the additional requirement that in the direction of test the length should be not less than 110 mm. In practice, specimens 150 by 25 mm and of the full thickness of the material are desirable. These specimens may be suspended individually in the specified environment by wire hooks inserted in a hole punched in one end of the specimen. When one type of plastic is to be compared with another type, a standard thickness of 3.2 mm (0.125 in.) is preferred.



### 7- نمونه های آزمایشی

1-7 نمونه های آزمایشی باید مشابه با نمونه های گزارش شده در دستورالعمل D 756 باشد و در عین حال، طول آن نباید کم تر از 110 میلی متر باشد. نمونه های با ابعاد 150 در 25 میلی متر و ضخامت کامل مطلوب هستند. این نمونه ها در محیط مشخص توسط قلاب های سیمی قرار گرفته در یک سوراخ ایجاد شده در یک انتهای نمونه به صورت معلق قرار می گیرند. وقتی یک نوع پلاستیک با نوع دیگر مقایسه می شود، ضخامت استاندارد 3.2 میلی متر مطلوب است.

## توجه !

این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.

همچنین برای مشاهده سایر مقالات این رشته [اینجا](#) کلیک نمایید.