



## بخشی از ترجمه مقاله

عنوان فارسی مقاله :

mekanizm تحول در  $(\text{Fe}_{23}(\text{C},\text{B})_6 \text{ و } \text{Fe}_3(\text{B},\text{C})$  حالت جامد در ناحیه

هیپویوتکتیک در سیستم Fe-C-B

عنوان انگلیسی مقاله :

Mechanism of the  $\text{Fe}_3(\text{B},\text{C})$  and  $\text{Fe}_{23}(\text{C},\text{B})_6$  solid-state transformation

in the hypoeutectic region of the Fe-C-B system



توجه !

این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.

# بخشی از ترجمه مقاله

## 4. Summary and conclusion

This study investigated the solid state transformations of the  $\text{Fe}_3(\text{B},\text{C})$  and  $\text{Fe}_{23}(\text{C},\text{B})_6$  phases occurring in the hypoeutectic Fe-C-B system. Thermodynamic equilibrium calculations were used and experimentally validated, with the following results:

- Solid-state transformations in the hypoeutectic region of the Fe-C-B system are influenced by an enrichment of B inside the eutectic structure resulting from the solidification process. This increased B content is not reduced in solid state due to the low diffusivity of B and C inside the hard-phase structure and the low solubility of B in the metal matrix.
- Phase stability is subject to local equilibria related to the local C and B concentration of the hard-phase structure.
- At  $T = 900$  and  $1000^\circ\text{C}$ , small amounts of the  $\text{Fe}_2\text{B}$  phase are present in addition to the  $\text{Fe}_3(\text{B},\text{C})$  hard phase in alloys with increasing B content.
- In the temperature range from  $T = 700^\circ\text{C}$ – $800^\circ\text{C}$ , a peritectoid decomposition of the  $\text{Fe}_3(\text{B},\text{C})$  phase occurs according to the schematic reaction  $\text{Fe}_3(\text{B},\text{C}) + \text{Fe} \rightarrow \text{Fe}_{23}(\text{C},\text{B})_6$  or at higher B/(C + B) ratios according to  $\text{Fe}_3(\text{B},\text{C}) \rightarrow \text{Fe}_{23}(\text{C},\text{B})_6 + \text{Fe}_2\text{B}$ .
- Increasing B content subsequently stabilizes the  $\text{Fe}_3(\text{B},\text{C})$  and  $\text{Fe}_2\text{B}$  phases, which are then present in addition to the  $\text{Fe}_{23}(\text{C},\text{B})_6$  phase.

خلاصه و نتیجه گیری

در این مطالعه استحاله های حالت جامد فازی  $\text{Fe}_{23}(\text{C},\text{B})_6$  و  $\text{Fe}_3(\text{B},\text{C})$  رخ داده در سیستم سه تایی هیپویوتکنیک آهن-کربن-بور تحقیق شده است. محاسبات تعادلی ترمودینامیک محاسبه شده بودند و نتایج آزمایشات زیر تأیید شدند.

- استحاله های حالت جامد در ناحیه ی هیپویوتکنیک سیستم سه تایی آهن-کربن-بور به وسیله ی ساختار یوتکنیک غنی از B که از فرآیند انجماد نتیجه شد تأثیر گذاشتند. این افزایش اجزاء B در حالت جامد کاهش نیافته بود منجر به نفوذ کم B و C در داخل ساختار فازی سخت و انحلال پایین B در زمینه ی فلز است.
- پایداری فاز در معرض محدوده تعادل قرار گرفته است که به محدوده غلظتی B و C در ساختار فازی سخت مربوط شد.
- در  $T=900$  درجه سانتیگراد و  $900$  درجه سانتیگراد، مقدار کوچکی از فاز  $\text{Fe}_{2}\text{B}$  حضور داشتند بعلاوه در فاز سخت ( $\text{Fe}_{23}(\text{C},\text{B})_6$ ) در آبیارها با افزایش اجزاء B همراه بود. است.
- در ناحیه دمایی از  $T=700$  درجه سانتیگراد و  $800$  درجه سانتیگراد، یک تجزیه پرینتوئید فاز ( $\text{Fe}_3(\text{B},\text{C})$ ) مطابق با واکنش شماتیک  $\text{Fe}_3(\text{B},\text{C}) \rightarrow \text{Fe}_{23}(\text{C},\text{B})_6 + \text{Fe}_2\text{B}$  یا رنج بالاتر ( $\text{B}/(\text{C}+\text{B})$  مطابق با  $\text{Fe}_3(\text{B},\text{C}) + \text{Fe} \rightarrow \text{Fe}_{23}(\text{C},\text{B})_6 + \text{Fe}_2\text{B}$  می باشد.
- افزایش اجزاء B در نهایت پایداری فازهای  $\text{Fe}_3(\text{B},\text{C})$  و  $\text{Fe}_{2}\text{B}$  ایجاد می شود، که بعلاوه در فاز  $\text{Fe}_{23}(\text{C},\text{B})_6$  حضور داشتند.



توجه!

این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.

برای جستجوی جدیدترین مقالات ترجمه شده، [اینجا](#) کلیک نمایید.