



## بخشی از ترجمه مقاله

عنوان فارسی مقاله :

هیدروژن کاری LCO با استفاده از Mo-Ni و W-Ni پشتیبانی شده

با زئولیت بتای نانو و میکرو اندازه

عنوان انگلیسی مقاله :

LCO hydrotreating with Mo-Ni and W-Ni supported

on nano- and micro-sized zeolite beta

توجه !



این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.



# بخشی از ترجمه مقاله

## 4. Conclusions

Comparisons of catalysts containing micro-sized and nano-sized zeolite beta particles identified no significant differences in pore structure, crystalline phases, or interactions between metals and supports. The W-Ni catalysts presented much longer average slab lengths and greater average numbers of slab layers than the Mo-Ni catalysts. The Mo-Ni nano-sized zeolite catalyst had slightly longer slabs and fewer slab layers than the micro-sized zeolite, while W-Ni nano-sized zeolite showed much shorter slabs and fewer slab layers.

The HDN and HDS activities of the Mo-Ni nano-sized zeolite catalyst were the same as those of the micro-sized zeolite catalysts, and the HDA activity was lower. For W-Ni series catalysts, the HDS, HDN, and HDA activities of the catalyst containing nano-sized zeolite beta were higher than those of the micro-sized zeolite catalyst. The two nano-sized zeolite catalysts gave higher liquid yields in hydrotreating LCO.

نتیجه‌گیری مقایسه‌ی کاتالیزورهای حاوی ذرات زئولیت بتای میکرو اندازه و نانو اندازه هیچگونه اختلافی را در ساختار منافذ، فازهای بلورین یا فعل و انفعالات بین فلزات و نگهدارنده‌ها شناسایی نکرد. کاتالیزورهای W-Ni نسبت به کاتالیزورهای Mo-Ni میانگین طول صفحات بسیار طولانی‌تر و متوسط تعداد لایه‌های صفحه بیشتری را ارائه دادند. کاتالیزور زئولیت نانو اندازه Mo-Ni نسبت به زئولیت میکرو اندازه صفحات نسبتاً طولانی‌تر و لایه‌های صفحه کمتری داشتند، درحالیکه زئولیت نانو اندازه W-Ni صفحات بسیار کوتاه‌تر و لایه‌های صفحه کمتری را نشان دادند. فعالیت‌های HDN و HDS کاتالیزور زئولیت نانو اندازه Mo-Ni مشابه کاتالیزورهای زئولیت میکرو اندازه بودند و فعالیت HDA پایین‌تر بود. برای کاتالیزورهای سری W-Ni، فعالیت‌های HDS و HDN کاتالیزور حاوی زئولیت بتای نانو اندازه بالاتر از کاتالیزور زئولیت میکرو اندازه بودند. دو کاتالیزور زئولیت نانو اندازه در هیدروژن-کاری LCO فرآورده مایع بالاتری ارائه دادند.



## توجه!

این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.

برای جستجوی جدیدترین مقالات ترجمه شده، [اینجا](#) کلیک نمایید.