



## بخشی از ترجمه مقاله

عنوان فارسی مقاله :

تأثیر شرایط آماده سازی کاتالیزورهای اکسیدی بر توانایی سولفیداسیون:

مطالعه طیف سنجی رامان و XAS سریع

عنوان انگلیسی مقاله :

Influence of the Preparation Conditions of Oxidic NiMo/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

Catalysts on the Sulfidation Ability: A Quick-XAS  
and Raman Spectroscopic Study

توجه !



این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.



# بخشی از ترجمه مقاله

## 5. CONCLUSION

The pretreatment of the oxide catalyst precursor is of paramount importance for the speciation of the metalli centers that governs further the speciation of the sulfid catalysts. The formation of the  $\text{AlMo}_6$  entities, well established with the AHM starting precursor, is also observed with the peroxy route involving  $\text{MoO}_3$  together with the formation of layered double hydroxide phase involving Ni and Al atoms. Our results do not report any evidence of the formation of mixed  $\text{NiMo}$  heteropolyanions, and both metals are not in interaction on the oxide catalyst precursor whatever the treatment (drying calcination/rehydration). The calcination treatment seems detrimental toward the Ni promoter as we clearly evidence that bulk and/or surface LDH phase formed at the early stage of the preparation will be partly transformed into spinel aluminato nickel species. However, we have shown that the hydration conditions strongly govern the Mo and Ni speciation after calcination. In particular, a partial regeneration of  $\text{AlMo}_6$  entities and  $\text{NiAl-LDH}$  species is obtained for the calcined catalyst not preserved from air moisture. The dehydrated state of catalyst before sulfidation and, at lower level, the calcination are responsible for incomplete sulfidation of the nickel species. Fortunately, despite an important amount of  $\text{NiAl}$ -base species before starting the sulfidation (about 35% of LDH or  $\text{NiAl}_2\text{O}_4$ -based species depending on the treatment), most of them can be sulfided, suggesting that it deals with well dispersed surface nickel aluminato species.

پیش عمل آوری پیش ماده‌ی کاتالیزور اکسیدی برای زایی مراکز فعالی که زایی کاتالیزورهای سولفیدی را کنترل می‌کند دارای بالاترین اهمیت می‌باشد. تشکیل موجودیت‌های  $\text{AlMo}_6$ , به خوبی برقرار شده با استفاده از پیش ماده‌ی اولیه AHM, با استفاده از مسیر پروکسی درگیرکننده  $\text{MoO}_3$  همراه با تشکیل فاز هیدروکسید مضاعف لایه لایه درگیر کننده اتم‌های Ni و Al مشاهده می‌شود. نتایج ما هر گونه شواهدی از تشکیل هتروپلی‌آئیون‌های  $\text{NiMo}$  مخلوط را گزارش نمی‌کنند و هر دو فلز در پیش ماده‌ی کاتالیزور اکسیدی در هر دمایی (خشک شدن، تکلیس/آپوشی مجدد) در تعامل نمی‌باشند. همان‌طور که به وضوح اثبات کردیم که فاز LDH حجمی و یا سطحی تشکیل شده در مرحله‌ی اولیه آماده‌سازی به طور جزئی به گونه‌های نیکل آلومینات اسپینل تبدیل خواهد شد، عملیات تکلیس در جهت پیش ماده‌ی Ni زیان‌بخش به نظر می‌رسد. با اینحال، ما نشان داده‌ایم که شرایط آپوشی بعد از تکلیس زایی Mo و Ni را قویاً نظارت می‌کنند. به خصوص، بازتولید جزئی موجودیت‌های  $\text{AlMo}_6$  و گونه‌های NIAI-LDH برای کاتالیزور کلسینه به دست می‌آید از رطوبت هوا محفوظ نماند. حالت بی‌آب کاتالیزور قبل از سولفیداسیون و در سطح پایین‌تر، تکلیس مستول سولفیداسیون ناقص گونه‌های نیکل می‌باشند. خوشبختانه، علی‌رغم مقدار مهم گونه‌های مبتنی بر Al قبل از شروع سولفیداسیون (حدود 35٪ از گونه‌های مبتنی بر  $\text{NiAl}_2\text{O}_4$  یا LDH بسته به عملیات)، بیشتر آنها می‌توانند سولفیدی شوند، که نشان می‌دهد با گونه‌ها آلمینات نیکل سطحی به خوبی پراکنده شده سر و کار دارد.



## توجه!

این فایل تنها قسمتی از ترجمه می‌باشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.

برای جستجوی جدیدترین مقالات ترجمه شده، [اینجا](#) کلیک نمایید.