



بخشی از ترجمه مقاله

عنوان فارسی مقاله :

روش سنتز سولووترمال و الکتروشیمیایی HKUST-1 و ظرفیت ذخیره‌سازی
متان در آن

عنوان انگلیسی مقاله :

Solvothermal and electrochemical synthetic method of HKUST-1
and its methane storage capacity



توجه !

این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل
با فرمت ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.

بخشی از ترجمه مقاله

3.7. Infra-Red Measurement

Infrared (IR) analysis is used to determine the functional groups in the BTC ligand and the changes that occur when a BTC ligand coordinated with the copper ion and formed HKUST-1 which mainly changes in absorption of carboxyl groups possessed by BTC ligand. Absorptions around 1715 cm^{-1} corresponds to stretching vibration of C=O acid ligands shown in BTC which after forming HKUST-1 shifted to 1665 cm^{-1} , indicating the deprotonation process occurred in C=O bond. This shift proved that the carboxylate ion participate in the complex formation. Absorption peaks at 410, 500, 610 and 615 cm^{-1} indicating that the synthesis product free of CuO and Cu_2O [25] during the formation of HKUST-1. Moreover, the vibration characteristics of the 714 cm^{-1} may be a Cu-O stretching vibration in which the oxygen atom coordinated with Cu^{2+} . Wide peak at $2500\text{-}3300\text{ cm}^{-1}$ correspond to OH stretching absorption of carboxyl group and shifted from 3100 to 3600 at HKUST-1, which indicates the presence of water molecules bond loss at HKUST-1. FTIR comparisons between pure ligand BTC, HKUST-1 were synthesized solvothermal or by electrolysis can be seen in Figure 8.

7.3 اندازه‌گیری مادون قرمز

آنالیز مادون قرمز (IR) به منظور تعیین گروه‌های عاملی در لیگاند BTC و رخدان تغییراتی که هنگامی که یک لیگاند BTC با یون مس کوئوردهای می‌شود و HKUST-1 را تشکیل می‌دهد که به طور عمده در جذب گروه‌های کربوکسیل در دسترس توسعه لیگاند BTC تغییر ایجاد می‌کند، استفاده می‌شود. جذب در حدود 1715 cm^{-1} مربوط به ارتعاش کششی لیگاند‌های اسیدی C=O نشان داده شده در BTC است که بعد از تشکیل HKUST-1 به 1665 cm^{-1} جایه‌جا می‌شود، که فرایند پروتون‌گیری (هیدروژن‌زاپی) اتفاق افتاده در پیوند C=O را نشان می‌دهد. این جایه‌جا (شیفت) ثابت می‌کند که یون کربوکسیلات در تشکیل کمپلکس شرکت می‌کند. پیک‌های جذبی در $410, 500, 610$ و 615 cm^{-1} نشان می‌دهد که محصول سنتزی خالی از CuO و O در طن تشکیل HKUST-1 است. علاوه بر این، مشخصه ارتعاشی 714 cm^{-1} ممکن است یک ارتعاش کششی Cu–O باشد. در حالی که اتم اکسیژن با Cu^{2+} کوئوردهای شده است. پیک پهن در $2500\text{-}3300\text{ cm}^{-1}$ به جذب کششی گروه کربوکسیل مربوط است و در HKUST-1 از 3100 تا 3600 جایه‌جا شده است که حضور پیوند مولکولهای آب جدا شده در HKUST-1 را نشان می‌دهد. مقایسه‌های FT-IR بین لیگاند BTC خالص، HKUST-1 سنتز شده توسط روش سولووتمال یا توسط الکترولیز در شکل 8 دیده می‌شود.



توجه!

این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت

ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.

برای جستجوی جدیدترین مقالات ترجمه شده، [اینجا](#) کلیک نمایید.